

DOPORUČENÁ LEPIDLA

EXPONA DOMESTIC	DO VLHKÉHO LOŽE	
EXPONA COMMERCIAL	Výrobce	Doporučené lepidlo
	Ardex GmbH	AF 2224 / AF 140
EXPONA DESIGN	Bostik GmbH	Power Elastic
CONCEPTLINE	BOTAMENT Systembaustoffe GmbH & Co. KG	BOTAMENT K 530 / BOTAMENT K 530 Faser
PROJECTLINE	Forbo Erfurt GmbH	528 Eurostar Allround / 643 Eurostar Fibre
SOLIDLINE	G. A. Kiesel GmbH	Okatmos star 110
ECOLINE LEPENÝ	Mapei GmbH	Ultrabond Eco V4 SP / Ultrabond Eco 4 LVT
ECOLINE HERRINGBONE LEPENÝ	PCI Augsburg GmbH	PKL 326 / K 188 S
	Sika Deutschland GmbH	Durocoll
LONGLINE LEPENÝ	Uzin Utz AG	KE 66
OBJECTLINE LEPENÝ	Wakol Chemie	D 3318
	Wulff GmbH u Co. KG	Supra-Strong / Multi Supra Strong / Ultra Strong

Tento seznam lepidel slouží jako ucelený přehled doporučených lepidel vydaných jednotlivými výrobci stavební chemie. Testování a výběr provedli výrobci lepidel a nesou zodpovědnost za jejich funkčnost.

Všechna lepidla, která nejsou uvedena v tomto doporučení, nejsou přezkoušena, nebo výsledky nebyly oficiální cestou zaslány výrobci krytiny. Všechna lepidla musí být použita přesně dle návodu výrobce. Uvedená lepidla vyžadují rovnoměrně savý vystěrkovaný podklad. Pro maximální stabilitu a optický výsledek jsou doporučená lepidla do vlhkého lože. Nejsou doporučena lepidla do adhezního lože (trvale pružná).

Lepení s produkty Sigan a válečkovými lepidly spadá mezi lepení do adhezního lože, a proto nikdy nedosáhne pevnosti spojení a stability jako při použití lepidel do vlhkého lože!

Podlahové krytiny i lepidla musí být aklimatizovány po dobu nejméně 24 hodin v místě vlastní aplikace a jejich teplota musí dosáhnout teploty okolí. Teplota i vlhkost vzduchu musí odpovídat podmínkám běžného užívání a vhodným hodnotám pro pokládku (teplota vzduchu: 20–23 °C, vlhkost vzduchu: 40–60 %). Podlahová krytina musí být v otevřené době lepidla ihned pečlivě zavalcována válcem min. 32 kg, následně se válcování opakuje cca po 45 minutách od nalepení.

Poznámka: Při instalaci podlahy v prostorech s vyšším zatížením přímým slunečním osvitěm jako zimní zahrady, velká francouzská okna apod. je nutné použít reakční PU lepidla.

POZOR! Žádný renomovaný výrobce stavební chemie nedoporučuje k lepení vinylových podlah lepidla do adhezního lože (stále živá). Pouze jako jedinou alternativu na nesavé podklady s rizikem spár a zbytkových otlaků v lepidle.

Dodavatel pro ČR a SR:
BRASED EUROTETIL CZ, s r.o.
Škrobárenská 497/10, 617 00 Brno
obchod@brased.cz